

Produkt information:

Montagelim

HN nr. 3056

All-round hurtighærdende monteringslim

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Droppen montagelim er en ekstra stærk monteringslim til de fleste krævende byggeopgaver. Anvendes til montering af vægplader, paneler, lister m.m. samt som forstærkning ved sømning og skruring.

Særlig velegnet til limning af undergulve af bl.a. spånplader. Limer træ, fliser, beton samt mange metaller og plasttyper.

Limen er fugt-, temperatur- og ældningsbestandig.

Droppen montagelim er en ekstra stærk monteringslim til de fleste krævende byggeopgaver. Anvendes til montering af vægplader, paneler, lister m.m. samt som forstærkning ved sømning og skruring.

Fysiske / kemiske data:

Lim:

Type: Opløsningsmiddelholdig lim på SBR-basis
Farve: Beige
Konsistens: Pastøs, tixotropisk
Tørstofindhold: ca. 60 %
Vægtfylde: ca. 1,2 kg/liter
Holdbarhed: Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.
Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
3056	300 ml patron	4595104

Afhærdet lim:

Farve: Beige
Bestandighed: Temperatur: ca. -40 °C til 80 °C, afhængig af styrkekrav. Limen er termoplastisk (d.v.s. styrken reduceres med øget temperatur).
Vand: God



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Limfladerne skal være rene og helst tørre, samt fri for olie, fedtstof, slipmiddel, støv og løse partikler. Tørre limflader giver det bedste resultat. Ved anvendelse i lave temperaturer, kan patronen med fordel være opbevaret ved stuetemperatur inden brugen.

For at mindske risikoen for senere knirk i undergulvskonstruktioner p.g.a. udtørring, skal alle materialer, inden limning, være akklimatiseret til den senere ligevægtsfugtighed på brugsstedet.

Påføring:

Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres med et skråt snit. Limen påføres v.h.a. en fugepistol.

Droppen Montagelim påføres i limstrengene på underlaget eller materialet i en indbyrdes afstand af ca. 10 - 20 cm, afhængig af opgaven. Nogle opgaver kan kræve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens vejledninger.

Vær opmærksom på at nogle vægmaterialer (f.eks. flamingo og nogle typer laminatplader) ikke tåler organiske opløsningsmidle.

Anvendelsestemperatur:

ca. -10 °C til +35 °C

Monteringstid:

0 - 10 minutter, afhængig af underlag og temperatur.

Montering:

Pladerne trykkes øjeblikkeligt på plads med et kraftigt tryk, evt. med rulle eller hammer og klods. Ca. 20 - 30 minutter efter opsætningen trykkes emnet igen kraftigt mod underlaget.

Ønskes et kraftigere og hurtigere »hug«, luftes limfugen kort tid efter opsætningen, ved at emnerne fjernes fra hinanden igen i nogle sekunder, hvorefter de trykkes hårdt sammen.

Ved opsætning af store og tunge plader kan det være nødvendigt kortvarigt at understøtte, eller holde materialerne på plads, evt. med skruevinger eller søm.

Rækkeevne:

Undergulve: ca. 20 – 25 meter fuge pr. patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav.
Panelplader: ca. 2 – 3 m² pr. patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav.

Rengøring:

Lim på huden fjernes med vand og sæbe, brug evt. pimpsten eller sæbe med slibemiddel. Værktøj rengøres med acetone mens limen endnu er våd. Hærdet lim kan kun fjernes mekanisk.

Følg altid monteringsinstruktionerne fra materiale-leverandøren.

Sikkerhed:

Sundhedsfareklasse:

Lokalirriterende

Brandfareklasse:

Meget brandfarlig

Faresætninger:

Irriterer øjnene. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampene kan give sløvhed og svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

A/S HARALD NYBORG – A JACOBSENS VÆNGE 21 - DK-5220 ODENSE SØ – DANMARK
TLF. 63 95 95 00 - FAX 63 95 95 03 – SERVICE TLF. 63 95 95 45