

Produkt information:

PU SKUM

HN nr. 5045

All-round PU-skum - klar til brug

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Droppen PU skum er en 1-komponent polyurethanskum klar til brug. Anvendes ved montering af døre og vinduer, isolering og lyd-dæmpning, udfyldning af mindre huller og hulrum, samt til tætning af brøndringe og kloakrør.

Droppen PU skum binder og isolerer fortræffeligt. Hæfter på de fleste byggematerialer (dog ikke polyethylen, teflon, silicone og lign. limafvisende flader). Vær opmærksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og derfor altid skal dækkes / overmales. Indeholder ikke CFC, HFC eller HCFC drivmidler.

Fysiske / kemiske data:

Uhærdet skum:

Type:

1-komponent Polyurethanskum

Holdbarhed:

Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Se produktionsdato på dåsen. Opbevares opretstående

Emballage:

Varenr.	Farve	Størrelse
5045	Gulbrun	500 ml dåse

Afhærdet skum:

Overmalbar:

Ja

Varmeledningsevne:

0,03 W/m.k (DIN 52612)

Brandklasse:

B3 (DIN 4102)

Temperatur:

Kan modstå temperaturer fra -40 °C til 90 °C (kortvarigt op til 130 °C)

Brugsanvisning:

Forberedelse: Fladerne skal være fri for olie, fedt, snavs og lignende. Sørg altid for at fugte fladerne inden brug af skummet, da det kun hærdner ved tilstedeværelse af fugt.

Påføring: Brug handsker og beskyttelsesbriller. Fjern hættten og monter ventilgrebet med det påmonterede plastrør. Dåsen skal altid **anvendes** med ventilgrebet **nedad**. Ryst dåsen 10 - 15 gange før brug. Fugen eller reparationsstedet fyldes ca. 30 %, da skummet ekspanderer kraftigt umiddelbart efter udtømningen.

Anvendes hele indholdet ikke på en gang, kan plastrøret blive siddende for en kortere periode. Ved næste anvendelse klippes nogle centimeter af røret. Skal dåsen gemmes i længere tid, må plastrøret demonteres og ventilen rengøres med acetone. Vi kan dog ikke garantere, at flasken kan anvendes senere; hvis der trænger luft ind, hærdner skummet i ventilen.

Anvendelsestemperatur: ca. 10 °C til 30 °C. Ideel temperatur er 20 °C.

Rækkeevne: 500 ml: Dåsens indhold giver op til 25 ltr frit ekspanderet skum eller 25 – 30 meter fuger (20 x 30 mm).

Hærdning: Droppen PU skum er klæbefri efter ca. 10 minutter, og skærbar efter ca. 20 minutter, ved 20 °C og 60 % relativ luftfugtighed.

Efterbehandling: PU-skum skal beskyttes mod sollys. Droppen PU skum kan efter hærdning spartles, tapetseres og overmales med alle malinger og lakker.

Rengøring: Uhærdede skumrester fjernes med f.eks. acetone. Afhærdet skum kan kun fjernes mekanisk eller med PU Fjerner 912.

Sikkerhed:

Indeholder: Isocyanater (Diphenylmethandiisocyanat, isomere og homologe). Se fabrikantens oplysninger.

Sundhedsfareklasse: Xn, Sundhedsskadelig

Brandfareklasse: F+, Yderst brandfarlig

Faresætninger: Farlig ved indånding. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

Undgå indånding af dampe / aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående læge behandling nødvendig; vis etiketten hvis det er muligt.

Må kun bruges på steder med god ventilation. Opbevares utilgængeligt for børn.

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted mod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse – Rygning forbudt.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

A/S HARALD NYBORG – A JACOBSENS VÆNGE 21 - DK-5220 ODENSE SØ – DANMARK

TLF. 63 95 95 00 - FAX 63 95 95 03 – SERVICE TLF. 63 95 95 45

Droppen PU skum - Udarbejdet 16.05.2006 - Side 2/2