

Produkt Information:

Letspartel Medium 622

Færdigblandet letspartelmasse

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Letspartel Medium 622 er en færdigblandet letspartelmasse med meget lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.

Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.

Letspartel Medium 622 har en særlig høj fyldningsgrad og minimalt svind. Den er velegnet til overmaling med dispersions- og alkydmalinger.

Spartelmassen opfylder kravene til EN 13963 og er godkendt til brug i gipspladesamlinger.

Produktet er blevet testet og godkendt som et produkt med lav emission i henhold til M1-klassificering



Letspartel Medium 622 er en færdigblandet letspartelmasse med meget vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.



Dana Lim A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge
13963-0622-1

13

3A – EN 13963:2005

Brandklasse:F

Bøjebrudstyrke: >320 N

Fysiske / kemiske data:

Spartemasse:

Type: Letspartelmasse baseret på vinylacetatcopolymer.

Farve: Lys grå

Konsistens: Pastøs

Vægtfylde: ca. 0,94 kg/liter

Holdbarhed: Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
79933	3 ltr	1629768
7993	10 ltr	5009449

Afhærdet spartelmasse:

Overmalbar: Ja

Bestandighed: Spartelmassen er ikke vandbestandig.



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.*
- Påføring:** *Letspartel Medium 622 kan påføres med spartel. Ved spartling af lagtykkelser større end 4 mm påføres spartelmassen af flere gange, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.*
- For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.*
- Rækkeevne:** *1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.*
- Tørretid:** *Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur, under normal omstændighed er spartelmassen slibetør efter 8-10 timer.*
- Rengøring:** *Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.*

Sikkerhed:

- Sundhedsfareklasse:** *Ingen*
- Brandfareklasse:** *Ingen*

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**