

Produkt information:

Vævfyllder

HN nr. 6490

Vandbaseret grunder til glasvæv og -filt

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Droppen Vævfyllder er en vandbaseret grunder til hel- eller delvis udfyldning af glasvæv og glasfilt. Grunderen suger ikke ned i vævet, men giver en fin vævstruktur og perfekt bund for den efterfølgende maling.

Droppen Vævfyllder kan anvendes i alle tørre og opvarmede rum.



Fysiske / kemiske data:

Fyllder:

Type: Vandbaseret fyldig grunder
Glans: Mat
Farve: Hvid
Konsistens: Tyk flydende, tixotropisk
Viskositet: Ca. 10.000 cps, Brookfield RVF, Sp 4, 20 r.p.m., 20° C
Tørstofindhold: Ca. 61 %
Holdbarhed: Mindst 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit.
Emballage:

Droppen Vævfyllder er en vandbaseret grunder til hel- eller delvis udfyldning af glasvæv og glasfilt. Grunderen suger ikke ned i vævet, men giver en fin vævstruktur og perfekt bund for den efterfølgende maling. Droppen Vævfyllder kan anvendes i alle tørre og opvarmede rum.

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
6490	5 liter	4779971

Brugsanvisning:

Forberedelse:

Alle overflader skal være fri for støv og snavs.

Nyopsat glasvæv skal være helt tørt inden grundering. Gammelt løstsiddende glasvæv opskæres med hobbykniv og fastlimes..

Grunderen omrøres før brug.

Fortynding:

Grunderen kan om nødvendigt fortyndes med lidt vand.

Påføring:

Grunderen påføres i et ensartet lag med pensel eller rulle.

Anvendelsestemperatur:

Minimum 15° C, bedst ved stuetemperatur.

Rækkeevne:

3 – 6m² pr. liter, afhængig af underlagets beskaffenhed.

Tørretid:

Overmalbar efter 3-4 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed.

Efterbehandling:

Efter tørring efterslibes, hvis der optræder fiberrejsning.

Eventuelle buler i væven opskæres forsigtigt og fugtes med vand, hvorefter de fastlimes.

Grunderen slutbehandles med maling efter den ønskede glansgrad.

Rengøring:

Spild fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj og hænder rengøres med vand og sæbe.

Sikkerhed:

Faremærkning:

Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

A/S HARALD NYBORG – A JACOBSENS VÆNGE 21 - DK-5220 ODENSE SØ – DANMARK

TLF. 63 95 95 00 - FAX 63 95 95 03 – SERVICE TLF. 63 95 95 45

Droppen Vævfyllder – Udarbejdet 30.04.2008 - Side 1/1